


HKS twinface 16 mm, chêne

Construction	monolame en 2 plis, env. 4 mm de parement chêne support en chêne massif abouté
Dimensions	16/4 x 100 mm / 120 mm / 140 mm
Longueurs	variables 500 – 1.200 mm ou bien 600 – 2.400 mm; 6 lames par paquets
Emballage	Film, cartonnage Krügers, notice entretien et pose
Profil	rainures + languettes et chanfreins tout autour (GO4)
Finition	Finition brut, huilé naturel ou blanc, poncé ou brossé, sur demande aussi fumé
Production	selon EN 13489
Choix*	Marquant - selon la description du fabricant, est autorisé: noeuds adhérents, mastiqués, parfois fissures mastiquées, petites fissures, fissures en surface mastiquées, parfois fissures mastiquées en bout de lame, différences de couleurs naturelles, structure vivante, aubier sur les bords jusqu'à 1/4 de la largeur
Pose	collé en plein tout en respectant les recommandations du fabricant de colle
Entretien	selon l'utilisation avec produits d'entretien HKS adaptés
Sol chauffant	Sol chauffant autorisé jusqu'à une largeur max. de 240 mm et seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 25 °C Conductivité thermique 0,17 W (m K); Résistance thermique 0,94 m ² K / W
Réaction au feu	Dfl-s1
Marquage	CE
Informations	Il le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu'en hiver les lames se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilatation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de phénomène de travail des lames.



* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description du tri. Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l'installation sont exclues.